

マルチフェイス 1.5

— Multiface 1.5 —

概要

マルチフェイス 1.5 は 2 液性ポリウレタンを成分とし、今までにない速乾性に優れた 2 種混合型充填式補修システムです。耐候性と柔軟性を長期間保持し、硬化亀裂の発生を抑制します。無溶剤により安全かつ専用ガンにセットし充填するだけの簡単施工です。

特徴

- ◇ 乾燥最短 30 分の超速乾型充填剤です。
- ◇ ダブルカートリッジ式システムにより計量や事前混合が不要です。
- ◇ カートリッジ式のため無駄が少なく開封後 1 カ月間は再使用ができます。

新開発

- ◇ BTX(高粘度タイプ) 初期粘度が高く傾斜面や側面への充填が可能です。
- ◇ FRAS(難燃タイプ) 難燃性が必要とされるゴムや樹脂への充填が可能です。
- ◇ 専用ガンとスタティックミキサーは互換性を持たせカートリッジ交換のみによる使い分けも可能です。



基本物性	マルチフェイス 1.5	マルチフェイス 1.5-BTX	マルチフェイス 1.5-FRAS
仕様 型式	ノーマルタイプ MF-1.5-400-B	高粘度タイプ MF-1.5-300-BTX	難燃タイプ MF-1.5-200-FRAS
硬度	70 度 Shore A	70 度 Shore A	70 度 Shore A
ポットライフ	90 秒@23 度	5 分@23 度	90 秒@23 度
乾燥(使用可能)	30 分～1 時間@23 度	15～30 分@23 度	約 15 分@23 度
乾燥 ※ヒートガン(MAX:80℃)	30 分@80 度	30 分@80 度	30 分@80 度
保存期間(冷暗所/未開封)	1 年間 ※開封後 1 カ月間	2 年間 ※開封後 1 カ月間	1 年間 ※開封後 1 カ月間
容量	400g (≈328ml)	300g (≈200ml)	200g (≈164ml)
外観写真 ※スタティックミキサー2 本付属			
初期粘性	ペースト状	ゼラチン状	ペースト状
参考消費量	0.32 m ³ /1 mm/400g	0.24 m ³ /1 mm/300g	0.16 m ³ /1 mm/200g
用途	・水平面のほか初期流動性を活かした亀裂面、狭小スペースなどへの充填	・傾斜角のあるコンベヤベルト面、タンクなどライニング側面への充填	・炭鉱などの地下設備、難燃コンベヤベルト面などへの充填

【注記】

- ◆ 複数回の充填を行う場合は、スタティックミキサー(別売)を予め追加ご用意下さい。
- ◆ 別紙の施工手順書をご参照下さい。
- ◆ 各製品の詳細は担当営業までお問い合わせ下さい。