

チップトップウレタン SS-1

チップトップウレタン SS-1 は、チップトップジャパンオリジナルのスプレー式ポリウレタンコーティング剤です。

スラリー摩耗、粉体摩耗に優れ、シームレス加工により攪拌羽、ミキサー、パーツフィーダーなど多くの設備でご採用を頂いています。

施工後、使用条件にもよりますが、乾燥時は高温で 80℃（断続的であれば 100℃まで）、低温時は-62℃まで性能を保持できる 2 液性のポリウレタン製品です。

それ以外にも帯電防止・騒音防止・乾燥時の滑りに優れており、特にパーツフィーダーでは未施工の場合と比較して約 13%の減音効果が出たとユーザー様から高い評価を頂いております。



・物性表

硬度 (Shore A)	85±5
引張強度	186 kgf/cm ²
100%モジュラス	120 kgf/cm ²
伸び率	300 %
摩耗量	90 mg

※摩耗量測定規格：新 JIS K 6264 に準拠

回転数：1000 回、荷重：500g/片輪

・耐薬品データ

薬品名	膨張率 (VOL%)
メチルエチルケトン	270
メチルアセテート	170
トルエン	130
30%硫酸	2
30%塩酸	分解
10%苛性ソーダ	0.7
潤滑油 (JIS No. 3 OIL)	8
水	0.1

・製品規格

名 称	内 容	梱 包 単 位
チップトップウレタン SS-1 A 剤	SS-1 A 剤（主剤）	1 缶（18kg）
チップトップウレタン SS-1 B 剤	SS-1 B 剤（硬化剤）	1 缶（18kg）

※本製品は A 剤（主剤）6：B 剤（硬化剤）1：溶剤（希釈剤）5 の割合（容積比）で使用します。

溶剤（希釈剤）はメチレンクロライド（塩化メチレン）の使用を推奨します。

詳しい内容につきましては、弊社営業担当まで御照会頂けます様宜しくお願い致します。